



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СтройАвтодор". ОГРН: 1116445000836.

Место нахождения и фактический адрес: улица Молодёжная, дом 17, офис 2, посёлок Знаменский, Ивантеевский район, Саратовская область, Российская Федерация, 413954. Телефон: 88457956201. Факс: 88457956202. Адрес электронной почты: 89271259512@yandex.ru.

В лице директора Ахметзянова Рината Галимзяновича

заявляет, что

Щебень для дорожного строительства фракций 20-40 мм, 40-70 мм, смеси фракций 5-20 мм

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "СтройАвтодор"

Место нахождения и фактический адрес: улица Молодёжная, дом 17, офис 2, посёлок Знаменский, Ивантеевский район, Саратовская область, Российская Федерация, 413954

продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия".

код ТН ВЭД ТС 2517 10 100 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 5846 от 17.02.2016 Испытательного центра материалов, изделий и веществ "СибНИИСтрой" ООО "Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 29.09.2015.

Дополнительная информация

Щебень хранят раздельно по фракциям и смесям фракций в условиях, предохраняющих от засорения и загрязнения. Срок хранения и срок годности не устанавливается.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.02.2019 включительно.



Р.Г. Ахметзянов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.HO12.B.05850

Дата регистрации декларации о соответствии 18.02.2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



ООО «СибНИИСтрой»



630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, к 3.

Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.21СЛ61
зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
Федеральной службы по аккредитации
«29» сентября 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО №1070/2014

зарегистрирован в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

«20» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ООО «СибНИИСтрой»

А.А. Быков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5846 от 17 февраля 2016 г.

Основание для проведения испытаний Направление на испытания

Наименование продукции Щебень для дорожного строительства фракций 20-40 мм, 40-70 мм, смеси фракций 5-20 мм.

Производитель продукции ООО «СтройАвтодор», адрес: улица Молодёжная, дом 17, офис 2, посёлок Знаменский, Ивантеевский район, Саратовская область, Российская Федерация, 413954.

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 14.01.2016 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Щебень для дорожного строительства фракций; 20-40 мм в количестве 30 кг, 40-70 мм в количестве 40 кг, смеси фракций 5-20 мм в количестве 30 кг

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 5952 от 20.01.2016 г. И-5952-7

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 8269.0-97

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 20.01. – 17.02.2016 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 3 листах)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень для дорожного строительства фракций 20-40 мм, 40-70 мм, смеси фракций 5-20 мм, представленный ООО «СтройАвтодор», адрес: улица Молодёжная, дом 17, офис 2, посёлок Знаменский, Ивантеевский район, Саратовская область, Российская Федерация, 413954, по приведенным ниже показателям соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата испы- тания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	При- меча- ние					
№ реги- страции ИЦ	Дата реги- страции	Марки- ровка заказчика	Марки- ровка ИЦ			Обозначе- ние НД на продукцию	Нормативное значение								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
5952	20.01. 2016	Фракция 20-40 мм.	И-5952-1	20.01. - 17.02. 2016	Зерновой состав:	ГОСТ 8267-93	0-0,5	ГОСТ 8269.0-97	0	Марка 1200					
					полный остаток		0-10		7,1						
					на сите, % по		30-60		53,9						
					массе		90-100		96,2						
					Дробимость, % потерь по массе					До 12 включ.	ГОСТ 8269.0-97	10,9			
					Содержание зерен слабых пород, % по массе					Не более 5	ГОСТ 8269.0-97	1,1			
					Содержание пылевидных и глинистых ча- стиц, % по массе					Не более 1	ГОСТ 8269.0-97	0,6			
					Содержание глины в комках, % по массе					Не более 0,25	ГОСТ 8269.0-97	0			
					Истираемость, % потерь по массе					До 25 включ.	ГОСТ 8269.0-97	15,2	И 1		
					Насыпная плотность, кг/м³					-	ГОСТ 8269.0-97	Ср. 1410			
					Морозостойкость после 15 циклов в насы- щенном растворе сернокислого натрия, потеря массы после испытания, %					Не более 1	ГОСТ 8269.0-97	0,93	F75		
					Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов:					не более 3	ГОСТ 8269.0-97	1,6			
					-потеря массы при распаде, %					Не допускаются	ГОСТ 8269.0-97	Отсутству- ют		1-я группа	
Содержание посторонних засоряющих примесей															
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе					До 10 включ.	ГОСТ 8269.0-97	4,4								

С.А. Долгова

Руководитель подразделения

Д.В. Макшанов

Испытатель

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5952	20.01.2016	Фракция 40-70 мм.	И-5952-2	20.01.17.02.2016	Зерновой состав:	80 мм	ГОСТ 8269.0-97	0-0,5	10,9	0	
					полный остаток на сите, % по массе	70 мм		0-10			
						50 мм		30-60			
						40 мм		90-100			
					Дробимость, % потерь по массе		ГОСТ 8269.0-97	До 12 включ.	10,9	Марка 1200	
					Содержание зерен слабых пород, % по массе		ГОСТ 8269.0-97	Не более 5			
					Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе		ГОСТ 8269.0-97	Не более 1			
					Содержание глины в комках, % по массе		ГОСТ 8269.0-97	Не более 0,25			
					Истираемость, % потерь по массе		ГОСТ 8269.0-97	До 25 включ.	15,9	И I	
					Насыпная плотность, кг/м³		ГОСТ 8269.0-97	-			
					Морозостойкость после 15 циклов в насыщенном растворе сернокислого натрия, потеря массы после испытания, %		ГОСТ 8269.0-97	Не более 1	0,94	F75	
					Устойчивость структуры щебня против всех видов распада:		ГОСТ 8269.0-97	не более 3			
					- потеря массы при распаде, %		ГОСТ 8269.0-97	не более 3	1,4	Отсутствуют	
					Содержание посторонних засоряющих примесей		ГОСТ 8269.0-97	Не допускаются			
					Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		ГОСТ 8269.0-97	До 10 включ.	5,3	I-я группа	

Руководитель подразделения

С.А. Долгова

Испытатель

Д.В. Макшанов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата испы- тания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	При- меча- ние				
№ реги- страции ИЦ	Дата реги- стра- ции	Марки- ровка заказчика	Марки- ровка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5952	20.01. 2016	Смеси фракций 5-20 мм.	И-5952-3	20.01. - 17.02. 2016	Зерновой состав:	ГОСТ 8269.0-97	До 12 включ.	ГОСТ 8269.0-97	10,7	Марка 1200				
					полный остаток на сите, % по массе						0-0,5	0		
											0-10	7,5		
											30-60	52,3		
								90-100	98,8					
					Дробимость, % потерь по массе									
					Содержание зерен слабых пород, % по массе									
					Содержание пылевидных и глинистых ча- стиц, % по массе						Не более 5	ГОСТ 8269.0-97	1,1	
					Содержание глины в комках, % по массе						Не более 1	ГОСТ 8269.0-97	0,5	
					Истираемость, % потерь по массе					ГОСТ 8267-93	Не более 0,25	ГОСТ 8269.0-97	0	
					Насыпная плотность, кг/м³						До 25 включ.	ГОСТ 8269.0-97	15,9	И I
					Морозостойкость после 15 циклов в насы- щенном растворе сернокислого натрия, потеря массы после испытания, %							ГОСТ 8269.0-97	Ср. 1410	
Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов:							ГОСТ 8269.0-97	0,93	F75					
-потеря массы при распаде, %						Не более 1	ГОСТ 8269.0-97							
Содержание посторонних засоряющих примесей						не более 3	ГОСТ 8269.0-97	1,6						
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе						Не допускаются	ГОСТ 8269.0-97	Отсутству- ют						
						До 10 включ.	ГОСТ 8269.0-97	4,5	1-я группа					

Руководитель подразделения
С.А. Долгова

Испытатель
Д.В. Макшанов

